

# MORCOTEC

## CONCRETO



### DESCRIPCIÓN:


El Concreto Seco Morcotec es una mezcla homogénea de cemento gris tipo I , arena, piedra y aditivos especiales, Es un mortero diseñado para obtener una resistencia a la compresión promedio de 175 kgf/cm<sup>2</sup>. Mortero dosificado listo para su uso, mezclar con la cantidad de agua necesaria hasta lograr la consistencia apropiada. Producto no inflamable, sin restricciones de transporte.

### USOS PRINCIPALES:

Se utiliza en la construcción de columnas, vigas, techos, veredas, escaleras, nichos, postes etc. que requieran un mortero de resistencia mayor a 175 kgf/cm<sup>2</sup>



### MODO DE EMPLEO:



**1**  
Limpie la zona donde se va aplicar el CONCRETO SECO



**2**  
Colocar todo el contenido en una batea, carretilla, bugui o superficie limpia y plana.



**3**  
Mezclar de 9.5 a 10 litros de agua por cada bolsa de 40Kg. Hasta lograr la consistencia apropiada.



**4**  
Vaciar la mezcla del Concreto seco Morcotec y darle el acabado requerido.

# MORTERO DOSIFICADO LISTO PARA SU USO



## MORCOTEC

ADITIVOS & MORTEROS

# MORCOTEC

## CONCRETO

### RENDIMIENTO:

La bolsa de 40 kilos de CONCRETO MORCOTEC  
2.08 m<sup>2</sup> a 1 cm. de espesor.

### PRESENTACIÓN:

Bolsas de papel tricapa con un interior de  
plástico de 25 kilos en palets plastificado de  
1000 kilos (40bolsas), 1100 kilos (44 bolsas) y  
1300 kilos (52 bolsas)

### PRECAUCIONES

Evitar las exposiciones directas con el sol en épocas de mucho calor.  
Proteger del viento y las heladas.  
La temperatura de aplicación no debe ser mayor de 35°C ni menor de  
5°C. El exceso de agua en el amasado afecta  
negativamente las resistencias mecánicas.

### ALMACENAJE:

Almacenar las bolsas en lugar fresco, ventilado y sellado bajo  
techo, evitar el contacto directo de las bolsas con el suelo,  
poner sobre parihuelas, garantizando la vida útil y propiedades  
durante 6 meses

### SERVICIO TÉCNICO:

Pegadimor pone a disposición del cliente asesoramiento técnico  
y supervisión de nuestros productos.

PEGADIMOR S.A.C.  
RUC: 20602100805

Dirección Fiscal: Av. Santa Anita 542  
Urbanización Villa Marina / Chorrillos / Lima.

Dirección Planta: Km. 3732 - Mz."D" Lt."2"  
Sumac Pacha / Lurín / Lima

E-mail: [atencionalcliente@pegadimor.com](mailto:atencionalcliente@pegadimor.com)

WEB: [www.pegadimor.com](http://www.pegadimor.com)

FABRICADO EN PERÚ



MORTERO  
DOSIFICADO  
LISTO PARA  
SU USO



MORCOTEC  
ADITIVOS & MORTEROS

# MORCOTEC

## MORTERO

### DESCRIPCIÓN:


Mortero en polvo mezcla de cemento portland gris, arena y áridos; con tecnología europea. Es un mortero de mezcla homogénea diseñado para obtener una mayor adhesión y resistencia a la compresión en el asentado de ladrillos, bloques de concretos, etc. Mortero dosificado listo para su uso. Producto no inflamable, sin restricciones de transporte.

### USOS PRINCIPALES:

Se utiliza en el asentado de ladrillos, bloques de concreto, lajas, piedras, contra pisos etc. que requieran un mortero de excelente calidad



### MODO DE EMPLEO:



1  
Limpie la zona donde se va aplicar el MORTERO.



2  
Colocar todo el contenido en una batea, carretilla, bugui o superficie limpia y plana.



3  
Mezclar de 6.5 a 7.0 litros de agua por cada bolsa de 40Kg. Hasta lograr la consistencia apropiada.



4  
Aplicar la mezcla de MORTERO y darle el acabado requerido.

**MORTERO  
DOSIFICADO  
LISTO PARA  
SU USO**



**MORCOTEC**  
ADITIVOS & MORTEROS

# MORCOTEC

## MORTERO

### RENDIMIENTO:

La bolsa de 40 kilos de Mortero Morcotec  
2.05 m<sup>2</sup> a 1 cm. de espesor.

### PRESENTACIÓN:

Bolsas de papel tricapa con un interior de  
plástico de 40 kilos en palets plastificado de  
1600 kilos (40 bolsas), 1760 kilos (44 bolsas)  
y 2080 kilos (52 bolsas).

### PRECAUCIONES

Evitar las exposiciones directas con el sol en épocas de mucho calor.  
Proteger del viento y las heladas.

La temperatura de aplicación no debe ser mayor de 35°C ni menor de  
5°C. Evitar el contacto con la piel y ojos, en caso de contacto, enjuagar  
con abundante agua durante 15 min. Si la irritación persiste, consulte a  
un médico.

El exceso de agua en el amasado afecta negativamente las resistencias  
mecánicas.

### ALMACENAJE:

Almacenar las bolsas en lugar fresco, ventilado y sellado bajo  
techo, evitar el contacto directo de las bolsas con el suelo,  
poner sobre parihuelas, garantizando la vida útil y propiedades  
durante 6 meses

### SERVICIO TÉCNICO:

Pegadimor pone a disposición del cliente asesoramiento técnico  
y supervisión de nuestros productos.

PEGADIMOR S.A.C.

RUC: 20602100805

Dirección Fiscal: Av. Santa Anita 542  
Urbanización Villa Marina / Chorrillos / Lima.

Dirección Planta: Autopista Panamericana Sur  
Km. 37.2 - Mz."D" Lt."2"

Asociación Sumac Pacha / Lurín / Lima

E-mail: atencionalcliente@pegadimor.com

WEB: www.pegadimor.com

FABRICADO EN PERÚ



## MORTERO DOSIFICADO LISTO PARA SU USO



MORCOTEC  
ADITIVOS & MORTEROS

# MORCOTEC

## TARRAJEO



### DESCRIPCIÓN:


Mortero en polvo mezcla de cemento portland gris, arena fina ; con tecnología europea, es un mortero de mezcla homogénea diseñado para obtener una mayor adhesión en el tarrajeo de ladrillos, bloques, placa de concreto, columnas, cielos raso ó cualquier otro paramento tanto para interior como exterior. Mortero dosificado listo para su uso, mezclar con la cantidad de agua necesaria hasta lograr la consistencia apropiada (de 8.5 a 9.5 litros de agua por bolsa de 40 kg. aproximadamente). Producto no inflamable, sin restricciones de transporte.

### USOS PRINCIPALES:

Se utiliza en el tarrajeo de ladrillos, bloques de concreto, placas de concreto, columnas, cielo raso, etc. que requieran un mortero para tarrajeo de excelente calidad.




### MODO DE EMPLEO:



**1**  
Limpie la zona donde se va aplicar el MORTERO.



**2**  
Colocar todo el contenido en una batea, carretilla, bugui o superficie limpia y plana.



**3**  
Mezclar de 9.5 a 10 litros de agua por cada bolsa de 40Kg. Hasta lograr la consistencia apropiada.



**4**  
Aplicar la mezcla de TARRAJEO y darle el acabado requerido.

## MORTERO DOSIFICADO LISTO PARA SU USO



**MORCOTEC**  
ADITIVOS & MORTEROS

# MORCOTEC

## TARRAJEO

### RENDIMIENTO:

La bolsa de 40 kilos de Tarrajeo MORCOTEC rinde 2.08 m<sup>2</sup> a 1 cm. de espesor.

### PRESENTACIÓN:

Bolsas de papel tricapa con un interior de plástico de 40 kilos en palets plastificado de 1600 kilos (40bolsas), 1760 kilos (44 bolsas) y 2080 kilos (52 bolsas).

### PRECAUCIONES

Evitar las exposiciones directas con el sol en épocas de mucho calor. Proteger del viento y las heladas.

La temperatura de aplicación no debe ser mayor de 35°C ni menor de 5°C. Evitar el contacto con la piel y ojos, en caso de contacto, enjuagar con abundante agua durante 15 min. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

El exceso de agua en el amasado afecta negativamente las resistencias mecánicas.

### ALMACENAJE:

Almacenar las bolsas en lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo, evitar el contacto directo de las bolsas con el suelo, poner sobre parihuelas, garantizando la vida útil y propiedades durante 6 meses

### SERVICIO TÉCNICO:

PEGADIMOR pone a disposición del cliente asesoramiento técnico y supervisión de nuestros productos.

PEGADIMOR S.A.C.  
RUC: 20602100805  
Dirección Fiscal: Av. Santa Anita 542  
Urbanización Villa Marina / Chorrillos / Lima.  
Dirección Planta: Autopista Panamericana Sur  
Km. 37.2 - Mz."D" Lt."2"  
Asociación Sumac Pacha / Lurín / Lima  
E-mail: atencionalcliente@pegadimor.com  
WEB: www.pegadimor.com  
FABRICADO EN PERÚ



## MORTERO DOSIFICADO LISTO PARA SU USO

MORCOTEC  
ADITIVOS & MORTEROS